



BOLETIM TÉCNICO

ADESIVO PLÁSTICO THERMIFIX CPVC

PARA TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA QUENTE E FRIA

BT 01
Rev.: 03
Data: 17/10/2022

Descrição do Produto

Adesivo Líquido, especialmente desenvolvido para soldar tubos e conexões da linha CPVC Predial. De forma prática, segura e eficiente, por meio de uma fusão altamente resistente, entre a junta soldável e o tubo. Para água QUENTE e FRIA, resistindo à temperaturas de até 80°C. De fácil aplicação, não exige ferramentas especiais, basta utilizar um pincel aplicador. O adesivo é um líquido viscoso na cor vermelha, o qual é possível visualizar o local em que foi aplicado.

Propriedades Físicas

Tipo de Produto	Mistura
Sólidos	20,00 – 30,00 %
Densidade	0,930 – 0,970 g/cm ³
Viscosidade Brookfield 4/20	600 – 1100 cP
Aspecto Visual	Líquido viscoso vermelho
Base Química	Produto a base de cetonas, éter e Resina CPVC

Aplicação

1. Teste o encaixe entre as peças, o qual deve ser justo para uma perfeita soldagem.
2. Elimine as rebarbas e chanfre a ponta, para facilitar o encaixe nas conexões.
3. Com o auxílio de uma pincel, aplique o Adesivo CPVC na conexão e em seguida na ponta do tubo.
4. Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, dê ¼ de volta e mantenha a junta sob pressão manual por aproximadamente 30 segundos, até que o adesivo adquira resistência.
5. Eventuais excessos de adesivo devem ser retirados com uma estopa.

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



BOLETIM TÉCNICO

ADESIVO PLÁSTICO THERMIFIX CPVC

PARA TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA QUENTE E FRIA

BT 01
Rev.: 03
Data: 17/10/2022

6. Não interferir na junta soldável nos primeiros 15 minutos.
7. Aguarde 8 horas para encher a tubulação de água e 24 horas para submeter o sistema à pressão.

Normas de Referência

NBR 15884-1 Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria – Policloreto de vinila clorado (CPVC) - Parte 1: Tubos: requisitos.

NBR 15884-2 Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria – Policloreto de vinila clorado (CPVC) - Parte 2: Conexões: requisitos.

Manuseio

Produto inflamável, com vapores tóxicos, portanto o manuseio deve ser feito somente em locais com boa ventilação. Recomenda-se a proteção respiratória, das mãos, olhos, pele e corpo, com auxílio de máscara com filtro de proteção de vapores orgânicos, luvas, óculos de segurança e roupas para proteção. Para maiores informações, consultar a Ficha Técnica de Produto Químico (FISPQ).

Embalagem

O Adesivo para tubos e conexões de CPVC PISAFIX é fornecido nas seguintes embalagens:

- Frasco de 850g;
- Frasco de 175g com pincel;

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



BOLETIM TÉCNICO

ADESIVO PLÁSTICO THERMIFIX CPVC

PARA TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA QUENTE E FRIA

BT 01
Rev.: 03
Data: 17/10/2022

- Bisnaga 75g;

Armazenamento

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Manter afastado de fontes de ignição e calor excessivo. Armazenar na embalagem original e bem fechada, para garantir a qualidade do produto durante o período de validade.

Validade

O Adesivo para tubos e conexões de CPVC PISAFIX, apresenta validade de 12 meses a partir da data de fabricação descrita na embalagem, desde que seguidas as recomendações desse Boletim Técnico.

Observações

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br