



BOLETIM TÉCNICO

ADESIVO E SELANTE PU 35

BT 30
Rev.: 01
Data: 12/03/2024

Descrição do Produto

O Selante PU 35 Pisafix, é um adesivo selante elástico monocomponente, à base de poliuretano, que cura com a umidade do ar. Indicado para colagens e vedações em geral. Possui excelente aderência em concreto, tijolo, chapas de alumínio, madeira, MDF, azulejo, cerâmica e mármore.

Aceita pintura, possui excelente alongamento e alta resistência a UV.

Propriedades Físicas

PRODUTO NÃO CURADO

Aspecto	Massa Tixotrópica
Cor	Branco/Cinza/Preto
Densidade	1,50 a 1,70 g/cm ³

PRODUTO CURADO

Dureza Shore A	30 - 40
Alongamento até Ruptura	120 %
Resistência a temperatura após cura:	- 30 a +70 °C
Pintura posterior	Recomenda-se a realização de teste preliminar.

APLICAÇÃO

Temperatura de Aplicação	+ 5°C a 40 °C
Tempo de Película	Aproximadamente 12 minutos (23 °C/ 50% U.R)
Tempo para Acabamento	Aproximadamente 10 minutos (23 °C/ 50% U.R)

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



BOLETIM TÉCNICO

ADESIVO E SELANTE PU 35

BT 30
Rev.: 01
Data: 12/03/2024

Tempo para Secagem Final	7 dias (23 °C/ 50% U.R)
Base Química	Poliuretano híbrido com silanos modificados, plastificantes, cargas minerais e aditivos.

Aplicação

O produto deve ser aplicado sobre superfície seca e limpa, isenta de gordura, óleo ou graxa. A não observância destes fatores irá prejudicar a cura e aderência do produto e comprometer o resultado final.

1. Cortar o lacre na parte superior do tubo. Conectar o bico aplicador.
2. Cortar o bico aplicador em ângulo de 45°.
3. Posicionar a ponta do bico aplicador sobre a superfície e aplicar o adesivo.
4. Durante a aplicação, usar o bico aplicador rente à superfície, para manter um fluxo contínuo e evitar incorporação de bolhas.
5. Fazer o acabamento da superfície com espátula lisa e adequada, antes do tempo de formação de película.
6. O excesso de produto, dever ser removido das ferramentas e equipamentos, com estopa ou pano limpo e aguarrás. Após a cura o produto só poderá ser removido mecanicamente.

Manuseio

O manuseio deve ser feito em locais com boa ventilação. Recomenda-se a proteção das mãos, olhos, pele e corpo. Para maiores informações consultar a Ficha de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



BOLETIM TÉCNICO

ADESIVO E SELANTE PU 35

BT 30
Rev.: 01
Data: 12/03/2024

Embalagem

O Adesivo e Selante PU 35 Pisafix é fornecido em cartucho plástico nas cores branco, cinza e preto (380 g).

Armazenamento

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas, ventiladas em temperaturas entre 10 e 25°C. Manter na embalagem original e bem fechada para garantir a qualidade do produto durante o período de validade.

Validade

Quando armazenado na embalagem original e inviolada, o produto tem 12 meses de validade a partir da data de fabricação.

Observações

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br